

FICHA DE MEDICION DE HUMEDAD DE LEÑA
Leñas del Maule SPA

①

Equipo utilizado (Marca y Modelo)	Volúmen estimado del lote (metro estéreo)	Muestra	% de humedad	Nº muestras > 25% Humedad	Conclusión
Delmhorst RDn3	180	1	13,1		
		2	18,5		
		3	10,8		
		4	13,5		
		5	13,6		
		6	13,8		
		7	11,9		
		8	10,8		
Eucaliptus	Educador Óptico	9	15,8		
		10	11,2		

El lote NO supera el 75% de muestra de madera seca. Por lo tanto corresponde a leña seca.

FICHA DE MEDICION DE HUMEDAD DE LEÑA
Lentas del Muelle SPA
⁽²⁾

Equipo utilizado (Marca y Modelo)	Volúmen estimado del lote (metro estéreo)	Muestra	% de humedad	Nº muestras > 25% Humedad	Conclusión
Delmhorst 2DH3	180	1	12,2		
		2	14,1		
		3	17,2		
		4	14,3		
Fecha Medición	Hora Medición	5	15,0	0	
23-5-2019	10:50	6	11,6		
		7	10,6		
Especie	Encargado de medición	8	12,3		
Eucaliptus	Eduardo Áñila	9	11,9		
		10	13,8		
					El lote <u>NO</u> supera el 75% de muestras húmedas. No lucy muestras húmedas. Por lo tanto corresponde a lata seca.