

FICHA DE MEDICIÓN DE HUMEDAD DE LEÑA

Venta de Leña Miguel Ángel Hernández

①

Equipo utilizado ( Marca y Modelo)	Volúmen estimado del lote (metro estéreo)	Muestra	% de humedad	Nº muestras > 25% Humedad	Conclusión
Dlemhorst RDH3	300	1	7,2		
		2	12,9		
		3	13,2		
Fecha Medición	Hora Medición	4	14,6	0	
		5	14,5		
23-5-2019	11:48	6	16,3		
		7	17,4		
Especie	Encargado de medición	8	16,7		
Eucaliptus	Eduardo Ávila	9	16,3		
		10	18,6		

**FICHA DE MEDICIÓN DE HUMEDAD DE LEÑA**
*Venta de Leña Miguel Ángel Hernández*

②

Equipo utilizado ( Marca y Modelo)	Volúmen estimado del lote (metro estéreo)	Muestra	% de humedad	Nº muestras > 25% Humedad	Conclusión
Delmhorst RDn3	300	1	15,0		
		2	14,3		
		3	16,4		
		4	15,5		
Fecha Medición	Hora Medición			0	
23-5-2019	11:48	5	17,6		
		6	17,3		
		7	22,8		
Especie	Encargado de medición	8	14,5		
Eucaliptus	Eduardo Álvarez	9	15,3		
		10	14,4		

**FICHA DE MEDICIÓN DE HUMEDAD DE LEÑA**

(3)

Equipo utilizado ( Marca y Modelo)	Volúmen estimado del lote (metro estéreo)	Muestra	% de humedad	Nº muestras > 25% Humedad	Conclusión
Delmhorst RD13	300	1	17,8		
		2	16,6		
		3	13,2		
		4	15,2		
Fecha Medición	Hora Medición	5	17,6		
		6	19,1		
		7	14,5		
Especie	Encargado de medición	8	19,1		
Eucalyptus	Eduardo Áñila	9	10,9		
		10	16,3		

El lote No  
suspese el  
75% de muestras  
humedas. Por lo  
sueños corresponde  
a leña seca.