

Leñera Pedro Braya

1



FICHA DE MEDICION DE HUMEDAD DE LEÑA

Equipo utilizado (Marca y Modelo)	Volumen estimado del lote (metro estéreo)	Muestra	% de humedad	N° muestras > 25% Humedad	Conclusión
Xilolignómetro Delmhorst RDN3	50	1	19,9	1	⇒
		2	19,3		
		3	17,6		
		4	24,9		
Fecha Medición	Hora Medición	5	20,2		
		6	23,6		
		7	23,4		
Especie	Encargado de medición	8	25,5		
		9	19,2		
Monte		10	24,2		



Leñera Pedro Araya

2

FICHA DE MEDICION DE HUMEDAD DE LEÑA

Equipo utilizado (Marca y Modelo)	Volúmen estimado del lote (metro estéreo)	Muestra	% de humedad	N° muestras > 25% Humedad	Conclusión
Xilolignómetro Delmhorst RDN3	50	1	21,8	0	1 muestra superó el 25% de contenido de humedad, por lo que el lote corresponde a leña seca.
		2	22,0		
		3	23,1		
		4	16,6		
		5	20,8		
Fecha Medición 21/8/22	Hora Medición 12:30	6			
		7			
		8			
Especie Monte	Encargado de medición Narela Valenzuela	9			
		10			