



Leña La Vega

FICHA DE MEDICION DE HUMEDAD DE LEÑA

| Equipo utilizado ( Marca y Modelo) | Volúmen estimado del lote<br>(metro estéreo) | Muestra               | % de humedad      | N° muestras > 25% Humedad | Conclusión                                                                                           |      |      |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Xiloligómetro<br>Delmhorst RDN 3   | 1                                            | 1                     | 14,6              | 0                         | Ninguna muestra superó el 25% de contenido de humedad, por lo que el lote corresponde a "leña seca". |      |      |
|                                    |                                              | 2                     | 15,5              |                           |                                                                                                      |      |      |
|                                    |                                              | 3                     | 14,7              |                           |                                                                                                      |      |      |
|                                    |                                              | 4                     | 14,4              |                           |                                                                                                      |      |      |
|                                    |                                              | 5                     | 14,7              |                           |                                                                                                      |      |      |
|                                    |                                              | 6                     | 15,4              |                           |                                                                                                      |      |      |
| Fecha Medición                     | 15 de mayo 2023                              | 11:10                 | 7                 |                           |                                                                                                      | 14,3 |      |
|                                    |                                              |                       | 8                 |                           |                                                                                                      | 14,5 |      |
| Especie                            | Eucaliptus                                   | Encargado de medición | Narela Valenzuela |                           |                                                                                                      | 9    | 14,6 |
|                                    |                                              |                       |                   |                           |                                                                                                      | 10   | 15,2 |