

Leña Naida Gomez



FICHA DE MEDICION DE HUMEDAD DE LEÑA

Equipo utilizado (Marca y Modelo)	Volúmen estimado del lote (metro estéreo)	Muestra	% de humedad	N° muestras > 25% Humedad	Conclusión	
Xilodigno metro Delmhorst RD73	20	1	11,5	0	Ninguna muestra supera el 25% de contenido de humedad, por lo que el lote corresponde a leña seca.	
		2	17,6			
		3	11,4			
		4	12,9			
		5	11,2			
		6	8,5			
Fecha Medición	24/04/24	16:50	7			10,9
			8			13,4
Especie	Encargado de medición	Mariana Valenzuela	9			10,7
			10			12,2