



Leñas secher Villa
Apurimac

FICHA DE MEDICION DE HUMEDAD DE LEÑA

Equipo utilizado (Marca y Modelo)	Volúmen estimado del lote (metro estéreo)	Muestra	% de humedad	N° muestras > 25% Humedad	Conclusión
Hiloligómetro Deinhorst RD173	10	1	10,9	0	Ninguna muestra supera el 25% de contenido de humedad, por lo que el lote corresponde a leña seca.
		2	10,5		
		3	9,4		
		4	10,1		
Fecha Medición 24/04/24	Hora Medición 17:05	5	9,8		
		6	11,9		
Especie Eucaliptus	Encargado de medición María Valenzuela	7	9,9		
		8	11,2		
		9	9,5		
		10	13,2		